



南京海关纺织工业产品检测中心  
TEXTILE INDUSTRIAL PRODUCTS TESTING CENTER OF NANJING CUSTOMS DISTRICT



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0927



# 检测报告

报告编号: JFC251657T  
样品名称: 制服  
委托单位: 无锡市第一中学  
生产单位: 无锡市梦诗丹顿服饰有限公司

【国家生态纺织品检测重点实验室（江苏）】  
【国家产业用纺织品检测重点实验室（无锡）】

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。

2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。

4、本中心不对客户提供信息(包括样品信息)的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

TRF\_T03\_3.00



## 检 测 报 告

报告编号: JFC251657T

报告日期: 2025-12-15

防伪码: 105544462

第 1 页 共 4 页

委托单位	无锡市第一中学
委托单位地址	无锡市梁溪区运河东路98号
生产单位	无锡市梦诗丹顿服饰有限公司
样品名称	制服
样品信息	成分: 面料: 70%聚酯纤维/30%粘纤, 里料: 100%聚酯纤维
以上信息由客户提供	
送检样品	1# 红色面料、红色里料男款制服 3件 2# 红色面料、红色里料女款制服 1件
样品受理/检测 开始日期	2025-12-10
检测/判定依据	1. GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B类 2. GB/T 31888-2015 中小学生校服
检测结论:	单项结果详见检测结果页。
备注: *****	

\*\*\*\*\*接下页\*\*\*\*\*

检 测 报 告 授 权 签 字 人 ( 签 名 ): 叶春艳

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号  
电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。  
2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。  
4、本中心不对客户提供信息 (包括样品信息) 的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。  
6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

TRF\_T03.3.00



## 检 测 报 告

报告编号: JFC251657T

防 伪 码: 105544462

报告日期: 2025-12-15

第 2 页 共 4 页

### 检测结果

序号	检测项目		检测方法	标准要求	检测结果		单项 评定
					1#		
1	公定回潮率下的纤维 含量(%)		FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.11-2009	面料 聚酯纤维：70 粘纤：30 里料 聚酯纤维：100	面料 聚酯纤维：71.4 粘纤：28.6		合格
			FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.25-2017		里料 聚酯纤维：100		
					1#面料		
2	耐光、汗复 合色牢度(级)	变色	GB/T 31888-2015	≥3-4	不考核 (非夏装)		/
3	耐水色牢度 (级)	变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5		合格
		沾色		≥3-4	4		
4	耐酸汗渍色 牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5		合格
		沾色		≥3-4	4		
5	耐碱汗渍色 牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5		合格
		沾色		≥3-4	4		
6	耐摩擦色牢 度(级)	干摩	GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5		合格
		湿摩		≥3	3-4		
7	耐皂洗色牢 度(级)	变色	GB/T 3921-2008 方法A(1)	≥3-4	4-5		合格
		沾色		≥3-4	4-5		
8	耐光色牢度 (级)	变色	GB/T 8427-2008 方法3，晒至4级	≥4	符合4级		合格
9	起球(级)		GB/T 4802.1-2008 起球600r，压力780cN	≥3-4	4		合格
					1#面料	1#里料	
10	pH值*1		GB/T 7573-2009	4.0-8.5	6.4	7.1	合格
11	甲醛含量*2—分光光 度计法(mg/kg)		GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	/	合格

备注: \*1使用的萃取介质为0.1mol/L氯化钾溶液。

\*2检出限为20mg/kg。

\*3洗涤程序: GB/T 8629-2001, 5A, 悬挂晾干。

\*\*\*\*\*接下页\*\*\*\*\*

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。

2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。

4、本中心不对客户提供信息 (包括样品信息) 的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

TRF\_T03\_3.00



## 检测报告

报告编号: JFC251657T

报告日期: 2025-12-15

防伪码: 105544462

第 3 页 共 4 页

### 检测结果

序号	检测项目		检测方法	标准要求	检测结果	单项 评定	
	物质名称	CAS编号			1# 红色面料/红色里 料		
12	可分解 致癌芳 香胺染 料 (mg/kg)	4-氨基联苯	GB/T 17592- 2024 附录D	禁用	未检出	合格	
		联苯胺			未检出		
		4-氯邻甲苯胺			95-69-2		未检出
		2-萘胺			91-59-8		未检出
		邻氨基偶氮甲苯			97-56-3		未检出
		5-硝基-邻甲苯胺			99-55-8		未检出
		对氯苯胺			106-47-8		未检出
		2,4-二氨基苯甲醚			615-05-4		未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷			101-77-9		未检出
		3,3'-二氯联苯胺			91-94-1		未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺			119-90-4		未检出
		3,3'-二甲基联苯胺			119-93-7		未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二 苯甲烷			838-88-0		未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺			120-71-8		未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)			101-14-4		未检出
		4,4'-二氨基二苯醚			101-80-4		未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚			139-65-1		未检出
		邻甲苯胺			95-53-4		未检出
		2,4-二氨基甲苯			95-80-7		未检出
		2,4,5-三甲基苯胺			137-17-7		未检出
		邻氨基苯甲醚			90-04-0		未检出
		4-氨基偶氮苯			60-09-3		未检出
		2,4-二甲基苯胺			95-68-1		未检出
		2,6-二甲基苯胺			87-62-7		未检出
备注：1、经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯（CAS号：97-56-3）分解为邻甲苯胺（CAS号：95-53-4），5-硝基-邻甲苯胺（CAS号：99-55-8）分解为2,4-二氨基甲苯（CAS号：95-80-7）。 2、4-氨基偶氮苯（CAS号：60-09-3），经本方法检测可分解为苯胺（CAS号：62-53-3）和/或1,4-苯二胺（CAS号：106-50-3）。如检测到苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按GB/T 23344进行测定。 3、定量限：5mg/kg，禁用限量值≤20 mg/kg。							

\*\*\*\*\*接下页\*\*\*\*\*

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。

2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。

4、本中心不对客户提供信息 (包括样品信息) 的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。

6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

TRF\_T03\_3.00





## 检 测 报 告

报告编号: JFC251657T

防 伪 码: 105544462

报告日期: 2025-12-15

第 4 页 共 4 页

### 检测结果

序号	检测项目	检测方法	标准要求	检测结果	单项 评定
				1#	
13	接缝强力(N)	GB/T 31888-2015 5.20章节 洗后样*3	$\geq 140$ (面料) $\geq 80$ (里料)	面料后袖窿缝 250 (缝纫线断裂)	合格
				里料后袖窿缝 140 (缝纫线断裂)	
14	异味	GB 18401-2010	无	无	合格
15	其他要求—包装中金属针等锐利物	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物。	包装中无金属针等锐利物	合格
16	其他要求—产品上残留的金属针等锐利物	GB 31701-2015	婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物。	产品上无残留金属针等锐利物	合格
				2#	
17	异味	GB 18401-2010	无	无	合格

样品照片



\*\*\*\*\*结束\*\*\*\*\*

中国 江苏 无锡市锡山区华夏中路10号

电话 (Tel): 0510-88219586/88201560 邮编 (P.C.): 214101

声明: 1、报告未加盖“检验检测专用章”、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、报告页数多于1页的报告或复制报告未加盖骑缝章均无效。  
2、若对检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本检测机构提出。3、本报告检测结果仅对来样所检样品有效, 不承担其他连带责任。  
4、本中心不对客户提供信息 (包括样品信息) 的真实性负责。5、如无特殊要求, 基于“风险共担”原则, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。  
6、未经本中心书面同意, 不得部分复制本报告。7、若报告有CMA标志, 表明检测数据和结果对社会具有证明作用。8、声明未尽事宜, 请参阅本中心检测合同条款。

TRF\_T03\_3.00